

Nr sprawozdania: CT/grub/21/0012

Data: 03.07.2021

Zleceniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Nazwa zadania: Badania istniejącej konstrukcji jezdni ul. Staromiejskiej w Żychlinie

Data pobrania próbki: 03.07.2021


Średnica odwiertu: 225

km próbki: wg. Załącznika. Gps

Badany parametr	Wyniki pomiarów
	próbka nr.2 odtwarzana nawierzchnia
Grubość warstw bitumicznych, cm	7,0 cm
grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm	7,0 cm warstw bitumicznych+20 cm kruszywo+7,5 cm gruzu

Uwagi

Z wyciętej próbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni są warstwy bitumiczne ok 7,0 cm oraz 20 cm kruszywa +7,5 cm gruzu .



DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobranych przez pracowników .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:
D. Bobrowski 03.07.2021

Badanie sprawdził / data:
Tomasz Bobrowski 03.07.2021